



**Poussière de pierre de couleur pour sentier avec Fixeur Écologique**  
**inclus et mélangé**  
**STABILISANTS(2) ET FIXEUR(1)**

**Poussière Granitique Beige 0-1/4''**

- \* Poussière Granitique brune-beige fait à partir de granite et quartz 0-1/4'' ou 0-5mm. Procure un bon taux de réflectance. ( Approximativement 20-42, non testé )
  - \* Mélanger avec un fixeur organique, 1 type de calcium et 1 type de carbonate ce qui augmente et renforce les propriétés du fixeur écologique à long terme qui agit comme une colle entre les agrégats
  - \* Réduit fortement l'envahissement des mauvaises herbes à cause du ph à 11.0
  - \* Stabilise les sentiers en pente à cause de sa résistance à l'érosion
  - \* Réduit les besoin de maintenance
  - \* Il est recommandé comme base de fondation un agrégat granulaire drainant de type granitique
  - \* Densité de 2.2tm/m3, 100m2 ( 1075pd2 ) à 0.05m ( 2 pouces ) = 11tm.  
Friabilité des granulats fins = 22.10%  
Micro Deval granulats fins = 25.7%  
Coefficient d'écoulement = 101
- LEED : distance de 105km Montréal ( Aut. 40 et Boul. St-Laurent ) et Sablière Lafarge St-Gabriel

**Analyse granulométrique**

<b>Grosseur Tamis mm</b>	<b>% Passant</b>
5.00 mm	95-100
2.5 mm	60-80
1.25 mm	40-60
0.630 mm	30-45
0.315 mm	22-35
0.160 mm	12-27
0.080 mm	6-18

Vendu par

Les Sables Techniques, 514-838-1620

USINE : 5 Marier, St-Gabriel-De-Brandon, Qc., Canada, J0K 2N0. Tél.; 450-835-1511,  
info@sablestechniques.com