



**Poussière de pierre de couleur pour sentier avec Fixeur Écologique inclus et**  
**mélangé**  
**STABILISANTS(2) ET FIXEUR(1)**

**Poussière Granitique Gris 0-1/4''**

- \* Poussière granitique gris 0-1/4''. Indice de réflectance autour de 25-35 ( non-documenté )
- \* Mélanger avec un fixeur organique, 1 type de calcium et 1 type de carbonate ce qui augmente et renforce les propriétés du fixeur écologique à long terme qui agit comme une colle entre les agrégats
- \* Réduit fortement l'envahissement des mauvaises herbes à cause du ph à 11.0
- \* Stabilise les sentiers en forte pente à cause de sa résistance à l'érosion
- \* Réduit les besoin de maintenance
- \* Il est recommandé comme base de fondation un agrégat granulaire drainant de type granitique.
- \* Densité de 2.2tm/m3, 100m2 ( 1075pd2 ) à 0.05m ( 2 pouces ) = 11tm.  
Friabilité des granulats fins = 26% exigence <40  
Micro Deval granulats fins = 20% exigence <30  
Coefficient d'écoulement = 92 exigence >80  
LEED : distance de 64km Montréal ( Aut. 40 et Boul. St-Laurent ) et Sables LG

**Analyse granulométrique**

| <b>Grosseur Tamis mm</b> | <b>% Passant</b> |
|--------------------------|------------------|
| 5.00 mm                  | 93-100           |
| 2.5 mm                   | 55-75            |
| 1.25 mm                  | 40-55            |
| 0.630 mm                 | 25-45            |
| 0.315 mm                 | 18-30            |
| 0.160 mm                 | 12-22            |
| 0.080 mm                 | 8-15             |

Vendu par

Les Sables Techniques, info@sablestechniques.com

USINE : 5 Marier, St-Gabriel-De-Brandon, Qc., Canada, J0K 2N0. Tél.; 450-835-1511,

info@sablestechniques.com